



**i**Technologie DuPont

# Sontara<sup>®</sup> Print Clean

Suché čisticí utěrky

**Popis :**

Speciální netkané textilie pro použití v čistých provozech.

**Základní vlastnosti :**

Umožňuje vynikající čištění.

Nevytváří plyšový efekt.

Tuhý, odolný proti potrhání, rozřezání a deformaci tahem.

Snese absorpci vody až do šestinásobku své váhy.

**Rozměry :**

**Hladký papír**

500 děrovaných utěrek v rolích (26x38 cm).

1000 utěrek v krabici (32x38 cm).

**Zdobený papír**

500 děrovaných utěrek v rolích (30x38 cm).

300 utěrek v krabici (30x38 cm)

Technické údaje – styl 8801 :

Vlastnost		Hodnota	Jednotka	Způsob zkoušení
Složení	Polyester	45	%	
	Dřevovina	55	%	
Základní hmotnost		68	g/m <sup>2</sup>	ASTM D3776
Tloušťka		0,40	mm	ASTM D1777
Vnitřní absorpce vody		4,06	ml/g	IES-RP-CC-004.2
Vnější absorpce vody		277	ml/m <sup>2</sup>	
Míra vnitřní absorpce		31,0	ml/g/s	
Míra vnější absorpce		2170	ml/m <sup>2</sup> /s	
Pevnost v odtrhu tahem	MD	153	N	ASTM D5034
Pevnost v lomu	XD	93	N	
Tahové prodloužení	MD	18	%	ASTM D5034
	XD	78	%	

Jmenovité hodnoty mají jen orientační význam a odpovídají pouze našim zkušenostem.

MD – podélně, XD – příčně

\*Zkoušeno stopou průměru 1,5" při tloušťce 2,46 g/cm<sup>2</sup>

FPZGB.SB.10001 – 03/11/00

Firma DuPont neručí za případné chyby v překladu.

V případě dalších dotazů se obraťte na Vašeho místního zástupce.

**JAMI Electronics s.r.o.**

Dubenecká 827 Tel.: 02/819 30 559

19012 Praha 9 Fax: 02/819 32 011

E-mail: [jamiel@mbox.vol.cz](mailto:jamiel@mbox.vol.cz)

WWW: <http://www.jamiel.cz>

**Více informací získáte na adrese:**

**Německo / Rakousko / Benelux /  
Itálie**

**Všechny ostatní evropské země /  
Střední východ a Afrika**

**DuPont de Nemours (Deutschland)  
GmbH**

*DuPont iTechnologies*

*Printed Circuit Materials*

DuPont Strasse 1

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

Tel.: +49-61 72 87 18 51

Fax: +49-61 72 87 18 99

E-mail:

[karina.jendrusiak@deu.dupont.com](mailto:karina.jendrusiak@deu.dupont.com)

**Francie / Iberica**

**DuPont de Nemours (Francie) S.A.**

*DuPont iTechnologies*

*Printed Circuit Materials*

Z.A. de Courtaboeuf – Technopolis 3,

avenue du Canada – B.P. 85

F-91943 Courtaboeuf Cedex

Tél.: +33-1 69 82 52 86

Fax: +33-1 69 82 53 13

E-mail: [domingo.valles@deu.dupont.com](mailto:domingo.valles@deu.dupont.com)

**Velká Británie / Irsko /  
Skandinávie**

**DuPont (U.K.) Ltd.**

*DuPont iTechnologies*

*Printed Circuit Materials*

Wedgwood Way

Stevenage

GB-Herts SG1 4QN

Tel.: +44-1438 73 4720

Fax: +44-1438 73 4718

E-mail: [angela.black@gbr.dupont.com](mailto:angela.black@gbr.dupont.com)

**Nadnárodní kontakt**

**DuPont de Nemours International S.A.**

*DuPont iTechnologies*

*Printed Circuit Materials*

2, Chemin du Pavillon

P.O. Box 50

CH-1218 Le Grand-Saconnex / Geneva

Tél.: +41-22 717 55 07

Fax: +41-22 717 56 61

E-mail: [yannick.pellizari@che.dupont.com](mailto:yannick.pellizari@che.dupont.com)

**[www.dupont.com/pcm](http://www.dupont.com/pcm)**

---

Veškeré zde uvedené informace se zakládají na našich dosavadních zkušenostech se subjektem. Uvádíme je pouze za účelem poskytnutí možných podnětů pro vaše vlastní zkoušky. Nelze je však považovat za výsledky zkoušek, které potřebujete provést k určení vhodnosti použití našich produktů pro vaše konkrétní účely. Jakmile se podaří experimentálně zjistit a ověřit nové zkušenosti, lze provést revizi údajů. Protože nemůžeme postihnout všechny varianty koncových podmínek, neposkytuje společnost DuPont žádné záruky a zřídka se jakékoliv zodpovědnosti, co se libovolného použití těchto informací týče. Žádnou část této publikace nelze považovat za oprávnění k uvedenému používání nebo doporučení k porušování patentových práv.